Boden Max

Gebrauchsfertiges Konglomerat für den Bau von Estrichen und Untergründen

Vorgemischtes Konglomerat, verbunden, faserverstärkt, für den Bau, nur mit Zugabe von Anmacchwasser, von Estrichen mit einer Dicke zwischen 40 und 60 mm, mit der Konsistenz "feuchte Erde" verarbeitet.

ZOLLCODE: 3824 5090
KOMPONENTEN: Einkomponente
ERSCHEINUNGSBILD: Pulver
VERFÜGBARE FARBEN: Grau
VERPACKUNGEN UND MASSE: Sack 25 kg - Palette: 50 x (Sack 25 kg)

ERHALTENE ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

CE
EN 13813

EINSATZGEBIETE

Erstellung von Untergund-Estrichen aus Zement mit der Konsistenz "feuchter Erde".

ZULÄSSIGE TRÄGER

Beton

VORBEREITUNG DER TRÄGER

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber von Staub, frei von Verschmutzung, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen.

ANWENDUNGSWEISE

Etwa 2/3 des Anmachwassers in den Mixer einführen; Nach und nach FLOOR MAX und das noch benötigte Wasser, bis zum Erhalt einer homogenen Mischung mit der Konsistenz "feuchte Erde", hinzufügen und mischen.Das Produkt bis zur gewünschten Hohe mit einer Abziehlatte (von Hand oder maschinell), bis zum Erhalt einer glatten, ebenen Oberfläche, wo nötig Fugen zuvor vorbereiten. Das Indikativ benötigte Anmachwasser für eine Konsistenz von feuchter Erde ist ungefähr 10-12 % des Gewichtes (2,5-3 Liter pro Sack von 25 kg).

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

ANWENDUNGSMETHODEN

Reibebrett - Spachtel - Abziehlatte - Pumpe

WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Empfohlene Mindestdicke: 5 cm
- Maximaler Aggregatdurchmesser: 5 mm
- Nutzungstemperatur: +6 / +30 °C
- Haltbarkeit: 12 monate
- Mit Wasser mischen: 10 - 12 %
- Pot life: 60 min

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

pH **11.5**

UNI EN 1015-11
Kompressionswiderstand **27 N/mm²**

UNI EN 1015-11
Biegefestigkeit **6.3 N/mm²**

UNI EN 13892-3
Verschleißfestigkeit **13 cm³/50cm²**

UNI EN 1015-6
Dichte **2035 kg/m³**

UNI EN 1015-12
Haftungsverbund **1.56 N/mm²**

VERBRAUCH

Ungefähr 19 kg/m² FLOOR MAX für jeden herzustellenden Zentimeter Dicke (ungefähr 1900 kg pro Kubikmeter).

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

ZUSÄTZLICHE INHALTE

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.