Osmokoll



ZOLLCODE: 3824 5090
KOMPONENTEN: Einkomponente
ERSCHEINUNGSBILD: Pulver
VERFÜGBARE FARBEN: weiß / Grau
VERPACKUNGEN UND MASSE: Sack 25 kg

ERHALTENE ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

CE C2 TE S1
EN 12004

ZULÄSSIGE TRÄGER

Verputze - Beton - Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien - Fliesen und Kacheln - Untergrundestrich - Poröser Stein

ANWENDUNGSMETHODEN

Zahnspachtel

WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Empfohlene Maximaldicke: 10 mm
- Haltbarkeit: 12 monate
- Nicht entflammbar
- Pot life: 50 min
- Empfohlene Mindestdicke: 2 mm
- Maximaler Aggregatdurchmesser: 0.5 kg
- Nutzungstemperatur: +5 / +35 °C
- UV-Strahlenfest:

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN 12004
> 1.5 N/mm²

EN 12004
Haltbarkeit - Zughaftung nach Frost-Tau-Wechseln **> 1 N/mm²**

EN 12004
Haltbarkeit - Zugfestigkeit nach thermischer Alterung **> 1.5 N/mm²**

UNI EN 1015-11
Kompressionswiderstand **> 12 N/mm²**

EN 12004
Brandverhalten **Class F**

Vollständige Aushärtung bei 20°C **80 - 90 min**

0.04 mm

Ausführung von Bodenfugen **24 h**

Begehbarkeit **24 h**

Zeit für die Fliesenregistrierung **40 min**

UNI EN 1015-18
Kapillarabsorption **< 0.3 kg•h^0.5/m²**

EN 12004
Haltbarkeit - Zugfestigkeit nach Eintauchen in Wasser **> 1 N/mm²**

UNI EN 1542
Haftungsverbund **2.8 N/mm²**

UNI EN 196/1
Biegefestigkeit **> 4 N/mm²**

UNI EN 1015-6
Dichte **1540 kg/m³**

Ausführung von Wandanschlüssen **6-8 h**

Bruchdehnung, charakteristischer Wert **2.8 mm**

a 30'
Öffnungszeiten **≥ 0.5 MPa**

Inbetriebnahme **14 tag**

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

FOTOGALERIE

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.