Protech AC-P

Acrylfarbe, abwaschbar, für innen und außen

Farbe auf Basis von Acrylharzen in wässriger Dispersion, für den Innen- und Außenbereich, schützende Lamellenstruktur, die neben einer ästhetischen Wirkung maximale Füllung, Transpiration und sehr hohe Beständigkeit gegen mechanisches und chemisches Licht ermöglicht. Die hohe Deckkraft und Dehnbarkeit machen dieses Produkt extrem einfach aufzutragen. Die speziellen Acrylharze, aus denen es besteht, ermöglichen es, einen Film zu erhalten, der sich auch während der Trocknungsphase durch eine schnelle Unempfindlichkeit gegenüber Wasser auszeichnet, mit einer konsequenten Reduzierung des "Schneckeneffekts" bei atmosphärischen Ereignissen.

ZOLLCODE: 3209 1000
KOMPONENTEN: Einkomponente
ERSCHEINUNGSBILD: Dickflüssige Flüssigkeit
VERFÜGBARE FARBEN: Verfügbare Farben anfragen
VERPACKUNGEN UND MASSE: Eimer 14 l

EINSATZGEBIETE

Schützender und dekorativer Abschlussanstrich von Wänden, Fassaden, Betonprodukten, Putzen, Mauerwerk, Naturstein, porösen Untergründen im Allgemeinen.

ZULÄSSIGE TRÄGER

Verputze - Beton - Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien - Fertigbau - Holz - Zementfasern - Ziegel

VORBEREITUNG DER TRÄGER

Achten Sie bei Altputzen besonders auf die alten Altanstriche, die durch vorsichtiges Abkratzen und Bürsten entfernt werden müssen, um einen gesunden und nicht bröckelnden Untergrund zu erhalten; Fahren Sie dann mit dem Auftragen von Protech Fix AC Fixativ fort. Beim Auftragen auf neue Putze empfiehlt es sich, den Untergrund mit Acrylisolator oder noch besser mit einem weißen oder neutralen Mikroemulsionsfixiermittel zu isolieren. Vermeiden Sie windige oder kalte Tage beim Auftragen. Nicht auf frischen oder stark alkalischen Untergründen auftragen, eine Karbonisierungszeit von mindestens vier Wochen einhalten.

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aktualisierung vom **14-12-2021**
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie unter
https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingungen

ANWENDUNGSWEISE

Auf großen Flächen wird empfohlen, das Produkt aus der gleichen Charge aufzutragen und immer nass in nass vorzugehen, um Rückbildungserscheinungen zu vermeiden. Niemals bei Temperaturen unter + 5 °C betreiben. Regenwetter, zu hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 8 °C können die Trocknung stark beeinträchtigen mit der Möglichkeit des Abwaschens durch Regenwasser auch nach mehreren Tagen. VERDÜNNUNG (nach Volumen mit Trinkwasser) BÜRSTE 1. ANSCHLAG: 15% ein gekreuzter Anstrich oder zwei Anstriche im Abstand von 12-24 Stunden 2. MANTEL: 10% ROLLE 1. ANSCHLAG: 10% 2. MANTEL: 10% SPRAY (durch spezielle Ausrüstung) 1. ANSCHLAG: 15/25% 2. ANSCHLAG: 15/25% Um Filmbildungsfehler zu vermeiden, muss die Verarbeitungstemperatur bei harzbasierten Produkten in wässriger Emulsion zwischen + 5 ° C und + 35 ° C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit nicht höher als 60/70 % sein. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und Wind auftragen. Nicht auf frische oder stark alkalische Untergründe auftragen, Mindesttrocknungszeit des Untergrundes von mindestens vier Wochen einhalten. Auch bei farbigen, nicht großflächig gefärbten Flächen mit unterschiedlichen Produktionschargen empfiehlt es sich, da geringe Unterschiede zwischen Charge und Charge technisch möglich sind. Bitte überprüfen Sie die Farbe vor dem Auftragen, da wir auf Streitigkeiten bezüglich des Farbtons des aufgetragenen Produkts nicht reagieren.

ANWENDUNGSMETHODEN

Niederdruck-Airless-Zerstäubung - Pinsel - Rolle - Spritzer

WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Haltbarkeit: 12 monate
- Nicht entflammbar
- Spezifisches Gewicht: 1.63 g/cm³
- In zwei Anwendungen anzubringen.
- Nutzungstemperatur: + 5 / + 35 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN 13300
Schleiffestigkeit **cat. 1**

Staub Außen bei 20°C **30 min**

Tiefenhärtung bei 20°C **16-24 h**

Berührungshärtung bei 20°C **1-2 h**

VERBRAUCH

0,20 bis 0,30 Liter Protech AC-P pro Quadratmeter zu lackierende Fläche.

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

FOTOGALERIE

ZUSÄTZLICHE INHALTE

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.