

## Sanafarbe Marmorveredelung

Atmungsaktive, mineralische Beschichtung mit Marmor-Effekt



Feinbeschichtung, spachtelbar, Marmorimitation, in glänzender oder matter Form erhältlich, für außen und innen, atmungsaktiv und wasserabweisend, auf Basis von Löschkalk, mikronisierter Marmorstaub und spezifischen Wirkstoffen, resistent gegen Schimmel, nicht saugfähig gegenüber Verschmutzungen. Erhältlich in verschiedenen Farben, mit vielen Alternativen von Tonalitäten, auf Anfrage formulierbar.

**ZOLLCODE:** 3209 9000

**KOMPONENTEN:** Einkomponente

**ERSCHEINUNGSBILD:** Paste

**VERFÜGBARE FARBEN:** Verfügbare Farben anfragen

**VERPACKUNGEN UND MASSE:** Eimer 20 kg

### MERKMALE UND VORTEILE

Der lange ausgehärtete Löschkalk als Bindemittel verwendet, verleiht ausgezeichnete atmungsaktive, antiseptische und Anti-Schimmel-Eigenschaften. Die hohe Eignung zur Politur mittels Spachtel hebt mit seiner ästhetischen Qualität, die wasserabweisende und schmutzabweisende Fähigkeit hervor. Die besondere Formulierung von SANAFARBE MARMORINO FINITURA, basierend auf lang erhärtetem Löschkalk, mikronisierten Marmorpulver, natürlichen Pigmente und Mineralwirkstoffen, verleiht der Beschichtung eine ausgezeichnete Atmungsaktivität, eine starke Anti-Schimmel- und antibakterielle Fähigkeit.

### EINSATZGEBIETE

Dekorative Endbearbeitung mit Marmor-Effekt, für den Bau von hochwertigen, schützenden und dekorativen Beschichtungen bei Eingriffe in ökologischen Gebäuden, in Neubauten und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

### ZULÄSSIGE TRÄGER

Verputze - Farben und Verputze

### VORBEREITUNG DER TRÄGER

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen.



## ANWENDUNGSWEISE

SANAFARBE "MARMORINO" ist gebrauchsfertig, in Form einer thixotropen Paste und muss mit einem Stahlspachtel, in zwei oder drei Durchgängen, in Abhängigkeit des gewünschten Grads der Abdeckung angewendet werden. Die letzte Schicht muss immer mit Spachtel oder einer Stahlkelle, wenn das Produkt zu trocknen beginnt gründlich verspachtelt werden. SANAFARBE "MARMORINO" kann auf Innen- und Außenflächen aufgetragen werden. Im Fall von Zement- oder Kalkputz sowie vorbestehenden Kalkfarben, sofern kompakt und nicht ablösend, kann die Anwendung direkt erfolgen. Jede Art von organischen Farben (waschbar, mit Lösungsmittel, etc.) müssen entfernt werden. In Anwesenheit von rauen und / oder inhomogenen Oberflächen ist es notwendig, eine vorläufige Homogenisierung mittels SANAFARBE MARMORINO FONDO vorzunehmen.

## ANWENDUNGSMETHODEN

Spachtel

## WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

## GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Haltbarkeit: 12 Monate
- In zwei Anwendungen anzubringen.
- Nutzungstemperatur: +8 / +30 °C
- Spezifisches Gewicht: 1.48 kg/dm<sup>3</sup>

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

a 20°C  
Vollständige Aushärtung bei 20°C **12 - 24 h**

a 20°C  
Berührungshärtung bei 20°C **4 h**

## VERBRAUCH

Ungefähr 0,6 kg SANAFARBE MARMORINO FINITURA für jeden Quadratmeter zu beschichtender Oberfläche.

## LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



## ZUSÄTZLICHE INHALTE



## WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Andauernde direkte Exposition gegenüber Wind und Sonneneinstrahlung der frischen Oberflächen vermeiden. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse. Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

