Sanaxil P

Atmungsaktive Farbe für Innen und Außen auf Basis von Kaliumsilikat

Atmungsaktive Farbe, natürlich, ungiftig, für Außen- und Innenbereiche, haftend und mit einer mikrokristallinen Struktur auf Basis von stabilisierenden Kaliumsilikaten. Mineral-basierende Formulierung, aktiv, mit einer hohen, natürlichen Anti-Schimmel- und Anti-Kondensation-Kapazität, zubereitet nach traditionellen Rezepturen, auch für den Einsatz im ökologischen Bau, in Neubauten und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

ZOLLCODE: 3209 9000
KOMPONENTEN: Einkomponente
ERSCHEINUNGSBILD: Flüssig
VERFÜGBARE FARBEN: Verfügbare Farben anfragen
VERPACKUNGEN UND MASSE: Eimer 4 l - Eimer 14 l

MERKMALE UND VORTEILE

Sanaxil P ist ein Produkt, bestehend aus stabilisiertem Kaliumsilikat und natürlichen Pigmenten. Es hat eine hohe Atmungsaktivität und Anti-Schimmel-und antibakterielle Eignung. Es enthält keine Harze, Lösungs- und Verdünnungsmittel und schädliche oder giftige Emanation.

EINSATZGEBIETE

Sanierender und dekorativer Anstrich von Innen- und Außenräume

ZULÄSSIGE TRÄGER

Verputze - Beton - Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien - Fertigbau - Farben und Verputze

VORBEREITUNG DER TRÄGER

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen. Vorhandene Anstriche (waschbar, organisch, auf Basis von Lösungsmittel etc.) müssen entfernt werden. Vorbereitend die Auftragsflächen mit dem Fixierungsmittel Sanaxil Fix behandeln.

ANWENDUNGSWEISE

Sanaxil P kann mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzen, in der erforderliche Anzahl von Anstrichen, je nach Absorptionsbedingungen der Halterung, aufgetragen werden. Sanaxil P ist nach ca. 1 Stunde Handtrocken. Es kann nach 4-6 Stunden überstrichen werden und ist nach 10-16 Stunden Tieftrocken. Sanaxil P kann unverdünnt verwendet werden oder mit Sanaxil Fix, im Verhältnis von 15-20% in Gewicht verdünnt werden.

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aktualisierung vom **25-07-2022**
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie unter
https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingungen
Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 4

ANWENDUNGSMETHODEN

Pinsel - Rolle - Spritzer

WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Haltbarkeit: 12 monate
- Nur mit Schutzbrille verwenden
- Nutzungstemperatur: +8 / +30 °C
- Spezifisches Gewicht: 1.46 kg/dm³
- In zwei Anwendungen anzubringen.
- Nur mit Schutzhandschuhen verwenden
- Ohne Lösungsmittel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN 13300 - categoria
Nassabriebbeständigkeit **2**

UNI EN 1015-19
Durchlässigkeit **50 µ**

10' a 150°C
Trockene Abfallstoffe **59 %**

pH **13**

UNI EN 1015-18
Durchlässigkeitskoeffizient **0.26 kg•h^0.5/m²**

VERBRAUCH

0,30 bis 0,40 Liter Sanaxil P für jeden Quadratmeter zu lackierender Oberfläche auftragen.

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen.

FOTOGALERIE

ZUSÄTZLICHE INHALTE

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Nicht auf gipsbasierenden Oberflächen, auf ausgehärtete Oberflächen, auf nassen oder heiße Oberflächen, mit direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Während der Anwendung Glas, lackiertes Metall, Aluminium, polierte Fliesen etc. schützen, da diese durch versehentlichen Kontakt mit Silikatlösungen opalisiert werden können.

Manipulieren gemäß den Sicherheitshinweise auf der Verpackung: Handschuhe und Schutzbrille tragen .

Sanaxil Fix kann mit unterschiedlichen Farbvariationen pigmentiert werden und ist für die Stabilität der Farben im Laufe der Zeit zu empfehlen.Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.