Syntech Flexipur

ZOLLCODE: 3909 5090
KOMPONENTEN: Zweikomponenten
ERSCHEINUNGSBILD: Flüssig + Flüssig
VERFÜGBARE FARBEN: RAL classic
VERPACKUNGEN UND MASSE: Kanne 6.7 kg [A] - Kanne 3.3 kg [B] - Kit: 1 Kanne 6.7 kg [A] + 1 Kanne 3.3 kg [B]

ERHALTENE ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

CE
EN 1504-2

ZULÄSSIGE TRÄGER

Beton - Fertigbau - Holz - Stahl - Ziegel - Poröser Stein

ANWENDUNGSMETHODEN

Pinsel - Rolle - Spritzer

WERKZEUGREINIGUNG

Syntech Diluente Poliuretanico

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Haltbarkeit: 12 monate
- Nur mit Schutzbrille verwenden
- Nutzungstemperatur: +10 / +35 °C
- Spezifisches Gewicht: 1.20 kg/l
- In zwei Anwendungen anzubringen.
- Nur mit Schutzhandschuhen verwenden
- Produkt auf Lösungsmittelbasis
- UV-Strahlenfest:

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Überstreichbarkeit bei 20°C **max 24 h**

Trockene Abfallstoffe **61 %**

EN 1062-3
Kapillarabsorption **w < 0.1**

Ford ASTM D 1200
Viskosität **25 ± 5 s**

EN 13501-1
Brandverhalten **Bfl S1**

EN 12311-2
Längsverlängerung bei Bruch **> 400 %**

EN ISO 7783-1
Wasserdampfdurchlässigkeit **Sd < 50 m**

EN 13529
Beständigkeit gegen schwere chemische Angriffe **See Table**

Hitzeverträglichkeit **50 °C**

EN 1062-6
Durchlässigkeit für CO2 **Sd > 50 m**

EN ISO 6272-1
Schlagfestigkeit **> 4 N/m**

UNI EN 1542
Haftung auf Beton (direkte Traktion) **≥ 5.0 MPa**

EN ISO 2813
Brillanz **> 60 ± 5 Gloss**

EN ISO 5470-1
Taber-Abriebfestigkeit, ausgedrückt als Gewichtsverlust in Gramm (H22-Rad - 1000 g - 1000 U / min) **< 3000 mg**

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Wurden die Behälter geöffnet müssen sie sofort verwendet werden.

FOTOGALERIE

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.