Syntech Layer

ZOLLCODE: 3907 3000
KOMPONENTEN: Zweikomponenten
ERSCHEINUNGSBILD: Flüssig + Flüssig
VERFÜGBARE FARBEN: Transparent
VERPACKUNGEN UND MASSE: Satinbehandlung: Zinn 3.1 kg [A] - Mattbehandlung: Zinn 2.8 kg [A] - Glanzbehandlung: Zinn 6.7 kg [A] - Mattbehandlung: Zinn 5.5 kg [A] - Satinbehandlung: Zinn 6.2 kg [A] - Glanzbehandlung: Zinn 3.3 kg [A] - Glanzbehandlung: Zinn 1.7 kg [B] - Mattbehandlung: Zinn 2.2 kg [B] - Satinbehandlung: Zinn 1.9 kg [B] - Glanzbehandlung: Zinn 3.3 kg [B] - Mattbehandlung: Zinn 4.5 kg [B] - Satinbehandlung: Zinn 3.8 kg [B] - Kit: 1 Glanzbehandlung: Zinn 3.3 kg [A] + 1 Glanzbehandlung: Zinn 1.7 kg [B] - Kit: 1 Mattbehandlung: Zinn 2.8 kg [A] + 1 Mattbehandlung: Zinn 2.2 kg [B] - Kit: 1 Satinbehandlung: Zinn 3.1 kg [A] + 1 Satinbehandlung: Zinn 1.9 kg [B] - Kit: 1 Glanzbehandlung: Zinn 6.7 kg [A] + 1 Glanzbehandlung: Zinn 3.3 kg [B] - Kit: 1 Mattbehandlung: Zinn 5.5 kg [A] + 1 Mattbehandlung: Zinn 4.5 kg [B] - Kit: 1 Satinbehandlung: Zinn 6.2 kg [A] + 1 Satinbehandlung: Zinn 3.8 kg [B]

ZULÄSSIGE TRÄGER

Beton - Harzbeschichtungen

ANWENDUNGSMETHODEN

Rolle

WERKZEUGREINIGUNG

Syntech Diluente Poliuretanico

GRUNDLEGENDE MERKMALE

- Haltbarkeit: 12 monate
- Nur mit Schutzhandschuhen verwenden
- UV-Strahlenfest:
- In zwei Anwendungen anzubringen.
- Nutzungstemperatur: +5 / +30 °C

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN 1542
Adhäsion durch direkte Traktion **≥ 4 N/mm²**

Persoz EN ISO 1522
Härte **205 ± 5 s**

EN 1062-6
Durchlässigkeit für CO2 **Sd > 150 m**

EN 2812-1
Beständigkeit gegen bestimmte Waschmittel (Waschmittel A, B, C) **No alteration**

EN 13529
Beständigkeit gegen schwere chemische Angriffe **See table**

EN ISO 5470-1
Taber-Abriebfestigkeit, ausgedrückt als Gewichtsverlust in Gramm (H22-Rad - 1000 g - 1000 U / min) **< 3.000 mg**

Trockene Abfallstoffe **53 %**

Vollständige Aushärtung bei 20°C **7 tag**

< 500 g/l

EN 1198
Wärmekompatibilität nach Kühlschocks - Sturmzyklen **No alteration**

EN ISO 7783-1
Wasserdampfdurchlässigkeit **Sd < 1 m**

EN 10792
Schmutziger Griff **ΔL 0.94 %**

EN 2812-1
Beständigkeit gegen bestimmte Desinfektionsmittel (Reinigungsmittel D) **No alteration**

EN 1198
Waschbeständigkeit **Ldft 0.38 µm**

EN ISO 6272-1
Schlagfestigkeit **> 4 Nm**

Berührungshärtung bei 20°C **2 h**

Betriebstemperatur **-20 / +70 °C**

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Feuchtigkeitsempfindlich. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +10°C bis +30°C lagern.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.
Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.
Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.
Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com