



OSM.0087

OSMOCEM QUICK

Përbërje çimentoje për ndalimin e menjëhershëm të depërtimit të ujit

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Kovë 5 kg
- Qese 25 kg
- Koli: 150 x (Kovë 5 kg)
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Shpatull

Familja
Osmocem

Tipologjia
Osmotike çimentoze me ngurtësim të shpejtë

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolime osmozike
• Ndalim i menjëhershëm i depërtimit të ujit me presion në ndërtesa
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
• Ndërhyrje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe galerive

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pluhur

Përshkrimi i produktit

Përzjerje çimentoje, për ndalimin e menjëhershëm të infiltrimit të ujit në mjedise nëntokësore ose struktura mbi tokë, madje edhe në prani të presionit negativ. Bazuar në lidhje hidraulike me forcim shumë të shpejtë, agregate shumë të bukura të kuarcit, kompensatorë tkurrje, hidrofobikantë mikronizuar dhe aditive specifike për rregullimin e reologjisë. Nuk përmban kloride. Përzier me ujë, ajo krijon një përzjerje të qëndrueshmërisë plastike tiksotropike, lehtësisht e aplikueshme edhe vertikalisht, e cila ngurtësohet në 30" - 60", duke iu përmbajtur përkryer mbështetjes së ashpër.

Konsumi


Përafërsisht 17 kg/m² OSMOCEM QUICK për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1700 kg për metër kub).


Fushat e përdorimit


Ndlesa e menjëhershme e depërtimit të ujit në strukturat e ndërtimit: basene, tanke, bodrumet, boshtet e ashensorit, kanalizimet, muret e nënçmuara etj. Shembuj të përdorimit: vulosje e papërshkueshme e çarjeve dhe vrimave, riparim i papërshkueshëm nga uji i lidhjeve të ngurtë të hedhjes, sistemet hidroizoluese të bëra në kombinim me FLEXSEAL 300 hidroizolues dhe llaçë të papërshkueshëm nga linja OSMOCEM.


Vetitë kryesore

 I pandezshëm

 Jetëgjatësia:
6 muaj

 Pot life:
60 s

 Produkt me cilësim të shpejtë

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Trashësia maksimale e lejueshme:
15 cm

 Trashësia minimale e lejueshme:
3 cm

 Ngjyrat në dispozicion
Gri

Veçoritë teknike

Koha e hedhjes (20° C): 120 - 180 s
Ngurtësimi i plotë (a 20°C): 180 s
pH: 12.8 _

Rezistenca në ngjeshje pas 01 dite (UNI EN 12190): > 11 MPa

Rezistenca në ngjeshje pas 12 orë (UNI EN 12190): > 5 MPa

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 12190): > 25 MPa

Rezistenca në përkulje pas 01 ditë (UNI EN 196/1): > 3 MPa

Rezistenca në përkulje pas 01 orë (UNI EN 196/1): > 2 MPa

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (UNI EN 196/1): > 4 MPa

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 05/08/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Tulla
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë
- Faqe shkëmbore

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Pastroni tërësisht sipërfaqet e kontaktit. Në rastin e lezimeve, ndërprerjeve, dëmtimeve, etj. përgatitni paraprakisht pjesët e aplikimit duke i zhvendosur ato drejt brendësisë së muraturës, sipas formës së "bashkojës" (për të favorizuar vulën hidraulike të ndërhyrjes). Hiqni mbetjet e materialit të liruar nga vendet e përgatitura me anë të larja me presion dhe avujt e ajrit të ngjeshur. Çdo punë në sipërfaqet që janë të thata në këtë moment kërkon ngopjen e substratit.

Mënyra e përdorimit

Përzihet me ujë, nëse është e mundur në një temperaturë jo më të vogël se 20 ° C, jo më shumë se 250-300 cc për kg të produktit. Produkti reagon menjëherë dhe është shumë i shpejtë, prandaj përzier sasi të produktit të domosdoshëm dhe menjëherë të zbatueshëm. Përdorni produktin vetëm me dorë dhe menjëherë pas përzierjes së produktit me ujë, duke mbajtur dorashka mbrojtëse të gomës. Shtypni produktin e zier në mënyrë të vendosur në çarje ose vrimë dhe mbajeni këtë presion derisa të përfundojë rregullimi (rreth 120 - 180 sekonda).

Në rast të rrjedhjeve të shumta, filloni të aplikoni OSMOCEM QUICK nga rrjedhjet më të larta të ujit. Nëse është e nevojshme, në rast të infiltrimit nën presion, vazhdoni me instalimin e një kullimi të bërë nga një tub plastik me diametër të vogël, duke mbyllur së pari seksionet ngjitur me kullimin dhe pastaj, sapo ndërprerja të ndalet, kullimi vetë.

Magaznimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarit dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

OSMOCEM QUICK përmban çimento që në kontakt me djersën e trupit shkakton reaksion alkalik dhe reaksione alergjike në ato të predispozuara: veshin mbështjellësa të dorezave mbrojtëse në gome të trashë dhe përdorin masat e zakonshme për trajtimin e produkteve me bazë çimentoje; në rast të kontaktit të larë me shumë ujë. Mos remixoni produktin gjatë forcimit dhe mos e notoni atë sapo të jetë në vend.

Për të verifikuar përshtatshmërinë e produktit, sipas nevojave specifike, është gjithmonë e domosdoshme të kryhen testet paraprake.

OSMOCEM QUICK prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **05/08/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer