



REP.0352

REPAR TIX GS

Mortero estructural tixotrópico, reoplástico, para grandes espesores

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicación

- Paleta
- Llana
- Máquina de hormigón
- Enlucidora
- Espátula

Familia
Repar

Tipo
Morteros de hormigón tixotrópicos estructurales monocomponente

Líneas de productos
• Building
• Infratech

Categorías funcionales
• Consolidación estructural del cuerpo de mampostería en edificios históricos
• Reparación y restablecimiento de las estructuras de hormigón con morteros tixotrópicos

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo

Descripción del del producto

Mortero cementoso estructural, tixotrópico, de retracción compensada, con granulometría máxima de agregados = 5 mm, compuesto por cementos de alta resistencia, rellenos superpozolánicas, aditivos estabilizantes y microfibras de polipropileno de alta tenacidad. La gruesa granulometría del agregado y la excelente trabajabilidad del mortero hacen que REPAR TIX GS sea especialmente adecuado para restauraciones estructurales volumétricas de alto espesor (con un espesor por capa única aplicada de hasta 50 mm) sobre hormigón armado y mampostería, incluso en ambientes de exposición agresiva (marinos, industriales). Se puede aplicar en vertical o en intradós de estructuras de hormigón armado, incluso en grandes espesores, colaborando siempre con los hierros de armadura, ya sea de forma manual o por proyección, sin necesidad de encofrado, con curado húmedo durante las primeras 48-72 horas.












Características generales

Al mortero estructural tixotrópico para grandes espesores REPAR TIX GS se le puede agregar con buenos resultados un 0,25% de FLUID SRA, un aditivo especial capaz de reducir tanto la contracción plástica como la contracción hidráulica. FLUID SRA protege el fraguado del mortero y, mezclado con REPAR TIX GS, puede considerarse un sistema tecnológicamente avanzado capaz de reducir la rápida evaporación del agua del mortero y favorecer el desarrollo de las reacciones de hidratación. FLUID SRA, gracias a la interacción con algunos componentes del cemento, permite obtener contracciones finales entre un 20 y un 50% más bajas que los valores estándar de REPAR TIX GS preparados con la única adición de agua.

Campos de uso

Restauración, reparaciones, recuperación estructural, reconstrucción de cubre vigas de hormigón, construcción de revestimientos fiables y duraderos para obras civiles, hidráulicas, industriales, en hormigón y mampostería en caso de restauración de grandes espesores.

Características fundamentales

 Conservabilidad: 12 meses	 Diámetro máximo agregado: 5 mm
 Espesor máximo aconsejado: 50 mm	 Espesor mínimo aconsejado: 15 mm
 Mezclar con agua: 14 %	 No inflamable
 Pot life: 60 min	 Resistente a los rayos UV
 Temperatura de uso: +5 / +35 °C	 Usar con guantes protectores
 Colores disponibles Gris	

Especificaciones técnicas

Absorbimiento capilar (UNI EN 13057): 0.50 kg•h^{0.5}/m²

Densidad: 2200 g/l

Impermeabilidad Darcy: 1 x 10 E-10 cm/s

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: 30/11/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Ligadura de adherencia (UNI EN 1015-12): >2.0 N/mm²

Módulo elástico estático (EN 13142): 29.000 N/mm²

pH: > 12.5 _

Relación agua/aglutinantes: 0.38 _

Resistencia a la compresión a los 01 día (UNI EN 12190): >16 MPa

Resistencia a la compresión a los 07 días (UNI EN 12190): >40 MPa

Resistencia a la compresión a los 28 días (UNI EN 12190): >50 MPa

Resistencia a la flexión a 01 día (UNI EN 196): >3.5 MPa

Resistencia a la flexión a los 07 días (UNI EN 196): >7.0 MPa

Resistencia a la flexión a los 28 días (UNI EN 196): >8.5 MPa

Limpeza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Prefabricados
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de piedra
- Paredes rocosas

Modo de uso

Introduzca en la hormigonera 2/3 del agua de mezcla total (aproximadamente 2,5 litros por saco), añada gradualmente el producto y el agua restante, hasta obtener una mezcla homogénea de la consistencia deseada y sin grumos. Preste atención a la protección y el fraguado húmedo de las superficies expuestas.

La adición de BOND HG al agua de mezcla (en una proporción de aproximadamente 0,5-0,7 kg por cada saco de producto) permite mejoras significativas en términos de adhesividad, adherencia, impermeabilidad, trabajabilidad, moldeabilidad y capacidad de deformación.

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, libres de suciedad, partes frágiles y desagregados, polvo, etc., saturadas ("saturadas de superficie seca"). Siempre es necesario un adecuado desbastado de las superficies mediante escarificación, arenado, etc. para obtener los máximos valores de adherencia al soporte. Los valores óptimos se obtienen con hidroscarificación a alta presión. Desnude las planchas que se someten a una oxidación disruptiva o que se oxiden profundamente, eliminando el óxido de las planchas expuestas (con chorro de arena o cepillos abrasivos). Se recomienda aplicar el alcalinizante consolidante CONSILEX SAN en las superficies expuestas antes de restaurarlas.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico.



www.azichem.com

Actualización del: **30/11/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

REPAR TIX GS es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **30/11/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer