



SYN.0038

EPOMALTA LC

Llaç epoksi që ngjitet për riparimin e strukturave prej druri

 **Kodi doganor**

3907 3000

 **Ambalazhimi**

- Kanoçe 1 kg [A]
- Kanoçe 0.5 kg [B]
- Kovë 7.5 kg [C]
- Kit: 1 Kanoçe 1 kg [A] + 1 Kanoçe 0.5 kg [B] + 1 Kovë 7.5 kg [C]

 **Aplikimi**

- Mistri
- Rrjedhje
- Shpatull

Familja
Syntech

Tipologjia
Mbushës, rezina dhe llaç lëngu me bazë epoksi

Linjat e produkteve
• Opus

Kategoritë e përdorimit
• Rindërtimi, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave prej druri
• Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçe të rrjedhshëm
• Ndërhyrje ndërtimore dhe mirëmbajtje të pistave të aeroportëve dhe dokeve detare

Përbërësit
Tre-komponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm + Pluhur

Certifikimi dhe rregulloret



EN 1504-3

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton - Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

Përshkrimi i produktit


Llaç epoksi i hedhshëm, i përbërë nga një ngjites epoksi me dy përbërës (A + B) për t'u integruar me një përzierje e agregateve minerale të përzgjedhura me diametër maksimal 4 mm, për ankorimin, restaurimin e dyshemeve industriale, rigjenerimin e lokalizuar të kokave të trarëve prej druri, riparimet dhe rindërtimet e ndërtesave në përgjithësi, të kryhet me derdhje në vend, pas ndërtimit të një strukture të posaçme mbajtëse të papërshkueshme nga uji me agjent lëshimi.

Fushat e përdorimit


Ankorimi me shtrirje preçize të makinerive industriale. Ankorimi i elementeve metalikë. Restaurimi i lokalizuar i dyshemeve industriale që i nënshtrohen ngarkesave të larta statike dhe dinamike. Rindërtimi i nyjeve në dyshemetë industriale. Homogjenizimi i nivelimit në mastarë dhe dysheme. Rigjenerimi i lokalizuar i kokave të trarëve prej druri. Riparimi i produkteve të ndërtimit në përgjithësi.


Vetitë kryesore


 Jetëgjatësia:
12 muaj


 Pa tretës


 Përmasa maksimale e agregatit:
2.5 mm

 Peshë specifike:
1.08 kg/dm³

 Pot life:
60 min

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
Gri e hapur

Veçoritë teknike

Resistenca allo scorrimento (UNI EN 1544): 0.32 mm

Lidhja e aderimit (UNI EN 1542): 3.5 N/mm²

Moduli elastik (UNI EN 13412): 21000 N/mm²

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 2 - 4 h

Përmbajtja e klururit (UNI EN 1015-17): 0.01 %

Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.01 kg/(m² • h^{0.5})

Resistenca e vidhosjes së shufrave të çelikut me aderim e përmirësuar (UNI EN 1881): 0.32 mm

Resistenca nga rrëshqitja (UNI EN 13036-4): CLASS I

Resistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 12190): 80 N/mm²

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 28/10/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- Diluent për rrëshirë

Shtresat e lejuara

- Beton
- Dru
- Nënshtrësia çimentoje
- i pandryshkshëm
- Calcestruzzo armato

Mënyra e përdorimit

Kombinoni përbërësin B me përbërësin A, duke hequr të gjithë materialin në përmbajtje të pakos, dhe përzieni plotësisht me një mikser me shpejtësi të ulët, deri sa të arihet një përzierje shumë homogjene. Shtoni sasinë e kërkuar të "mbushësit" (përbërësi C) duke vazhduar përzierjen derisa të rikthehet homogjeniteti origjinal i përzierjes ngjitesë.

Për sa i përket ankorimit të makinerive, përpara se të poziciononi makinën, hiqni betonin e dëmtuar dhe të gjitha pjesët e lira, përfshirë mbetjet e vajit apo pjesët me njolla yndyre apo vajrash. Kontrolloni dhe sigurohuni që kanalet e ajrit të ndodhura në pllakën bazë janë të pastra për nxjerrjen e ajrit. Kontrolloni që, gjatë 10 orëve të para pas instalimit, substrati të mos preket nga dridhjet nga makineritë e tjera.

Në lidhje me rindërtimin e kokave të trarëve prej druri, instaloni me metodat e kërkuara nga lloji i ndërhyrjes, duke iu nënshtruar:

- puntellamento e rrezes
- vendosja e shufrave të përforcimit
- konstruksion i kasave të përshtatshme
- vendosja (derdhja) e llaçit.

Mos aplikoni në substrate të lagështa dhe/ose me pluhur. Përdorni produktin menjëherë pas përzierjes.

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Sipërfaqet ku do të përdoret produkti duhet të jenë të pastra, të thata, pa pluhur, papastërti, etj., si dhe sa më uniforme. Sigurohuni që të hiqni çdo pjesë të degraduar të sipërfaqes.

Magazিনি e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërim, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **28/10/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer